SOUDAL

Technický list

Datum revize: 28.12.2011

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49 A

Univerzální montážní lepidlo 49 A je lepidlo na bázi syntetického kaučuku připraveno k okamžitému použití.



Technická data:

Báze	SBR kaučuk
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání a krystalizace
Sušina	22 ± 2 %
Otevřený čas (*)	15 min
Rychlost vytvrzování	20 min (počáteční lepící síla), 24 – 48hod
Specifická hmotnost	1,23 g/ml
Odolnost při teplotě	-20°C až +60°C (vytvrzené)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Charakteristika:
- aplikace pistolí
- široká řada možností použití
- umožňuje lepení na nerovné povrchy
- po vytvrzení voděodolné
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- nenarušuje pěnový polystyren

Příklady použití:
- lepení izolačních a montážních prvků včetně zateplovacích systémů
- lepení na novostavbách i při rekonstrukcích
- lepení dřevěných latí
- lepení obvodových lišt, prahů a parapetů
- lepení obkladových panelů, kabelových lišt apod.
- lepení polystyrénových izolačních a dekoračních panelů

Provedení:
Barva: krémová
Balení: kartuše 310ml

Skladovatelnost:
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem!

Vhodné povrchy:
Podklady: všechny materiály, kromě PE, PP, Teflon. Vzhledem k velkému spektru různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést test přilnavosti a kompatibility (vzájemné snášenlivosti materiálů).
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu
Příprava povrchu: zvláštní příprava není vyžadována

Nanášení: aplikační pistolí
Způsob aplikace: Lepidlo nanášejte v proužcích nebo bodech na jeden z podkladů. Lepidlo naneste vždy i do rohů lepených dílů. Ihned stlačte materiály k sobě a silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých částí na svislý podklad tyto zafixujte na dobu potřebnou k vytvrzení lepidla (24 – 48 hodin)..

Pro lepení bez fixace např. při instalaci obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte transferovou metodu: Naneste lepidlo na jednu z ploch a obě části ihned stlačte k sobě, následně oddělte a nechte lepidlo 10 až 15 minut odvětrat. Následně lepené části spojte a silně stlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou.

Čištění: White Spirite (lakový benzín), aceton, čisticí ubrousky **Soudal SWIPEX**
Pracovní teplota: +10°C až +30°C
Opravy: **Univerzální montážní lepidlo 49 A**

Bezpečnost a hygiena: Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

Poznámky:
- Pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány nikoliv na době jejího působení.
- Doba fixace do vyschnutí lepidla se může lišit dle místních podmínek.

Pracovní postup:

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet